

Relatório de Ensaios CETIQT N° 2322/23

Coordenação de Serviços Metrológicos

Laboratório Químico

Cliete: VECTRA WORK IND. E COM. DE UNIF. E EQUIP. DE PROT. IND. LTDA (CNPJ: 11.694.789/0001-44)
Endereço: R. Baturite, N° 280, Centro, Horizonte-CE, CEP: 62880-000
Contato(s): ANA **e-mail(s):** ana.sergio@vectrawork.com.br
Interessado: --
Endereço: --
Contato(s): -- **e-mail(s):** --
Recepção: 14/07/23

Amostra	Descrição do item fornecida pelo cliente:	Código	2322/23-01	Coleta em	--
	Nomex® Essential Arc (Protera®), sarja 2x1, composto de 65% modacrílica, 33% aramida e 2% fibras antiestáticas, fabricado pela Dupont do Brasil, com gramatura nominal de 6,5 oz/yd ² (220 g/m ²)				
Ensaio	Resultado	Unidade	Método	Data do Ensaio	
Solidez da cor à fricção a seco (ac)	Transferência: Urdume = 5 Trama = 5 Descritivo a seguir	---	ABNT NBR ISO 105-X12:2019	17/07/23 - 21/07/23	
Solidez da cor à fricção a úmido (ac)	Transferência: Urdume = 5 Trama = 5 Descritivo a seguir	---	ABNT NBR ISO 105-X12:2019	17/07/23 - 21/07/23	

Informações do ensaio - ABNT NBR ISO 105-X12

Pino de abrasão e força utilizada:	Pino de seção circular de (16 ± 0,1) mm de diâmetro e força de (9 ± 0,2) N. Cód. Interno - SC-0156
Tempo de condicionamento dos corpos de prova e tecidos testemunha:	4 h
Condições ambientais durante o ensaio:	T = 19,8 °C, U.R = 64,6 %
Identificação da direção maior do corpo de prova:	Urdume e Trama

O resultado apresentado neste relatório refere-se exclusivamente ao item enviado / entregue, conforme recebido.
Este relatório só deve ser reproduzido completo. Reprodução de partes e a sua utilização para fins promocionais, requer aprovação escrita do Laboratório.
As atividades de laboratório foram realizadas nas instalações permanentes do laboratório.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Av. Luis Carlos Prestes, 230, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ CEP: 22.775-055
Tel.: (21) 2582-1077 | Email: metrologia@cetiqt.senai.br

Relatório de Ensaios CETIQT Nº 2322/23

Coordenação de Serviços Metrológicos

Laboratório Químico

Cliente: VECTRA WORK IND. E COM. DE UNIF. E EQUIP. DE PROT. IND. LTDA (CNPJ: 11.694.789/0001-44)
Endereço: R. Baturite, Nº 280, Centro, Horizonte-CE, CEP: 62880-000
Contato(s): ANA **e-mail(s):** ana.sergio@vectrawork.com.br
Interessado: --
Endereço: --
Contato(s): -- **e-mail(s):** --
Recepção: 14/07/23

Informações do ensaio - ABNT NBR ISO 105-X12

Pino de abrasão e força utilizada:	Pino de seção circular de $(16 \pm 0,1)$ mm de diâmetro e força de $(9 \pm 0,2)$ N. Cód. Interno - SC-0156
Teor de impregnação de água (%):	Urdume: 97,6 / Trama: 97,7
Tempo de condicionamento dos corpos de prova e tecidos testemunha:	4 h
Condições ambientais durante o ensaio:	T = 19,8 °C, U.R = 64,6 %
Identificação da direção maior do corpo de prova:	Urdume e Trama

Legenda

(ac): Ensaio acreditado pela Cgcre (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) com base na norma NBR ISO/IEC 17025.

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2023.

Alessandra Maciel dos
 Santos
 Signatário Autorizado

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

*** Fim do Relatório ***

O resultado apresentado neste relatório refere-se exclusivamente ao item enviado / entregue, conforme recebido.

Este relatório só deve ser reproduzido completo. Reprodução de partes e a sua utilização para fins promocionais, requer aprovação escrita do Laboratório.

As atividades de laboratório foram realizadas nas instalações permanentes do laboratório.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Av. Luis Carlos Prestes, 230, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro / RJ CEP: 22.775-055

Tel.: (21) 2582-1077 | Email: metrologia@cetiqt.senai.br