

Relatório de Ensaios CETIQT N° 2465/20

Revisão: 00

Coordenação de Serviços Laboratoriais

Laboratório Químico

Cliente:	VECTRA WORK IND. E COM. DE UNIF. E EQUIP. DE PROT. IND. LTDA (CNPJ: 11.694.789/0001-44)		
Endereço:	R. Baturite, N° 280, Centro, Horizonte-CE, CEP: 62880-000		
Contato(s):	Artêmio	e-mail(s):	artemio.oliveira@vectrawork.com.br
Interessado:	--		
Endereço:	--		
Contato(s):	--	e-mail(s):	--
		Recepção:	13/08/20

Amostra	Descrição do item fornecida pelo cliente:	Código	2465/20-01	Coleta em	--
	Tecido plano Protera, 65% modacrílica, 33% aramida e 2% fibra de carbono com gramatura nominal de 220 g/m ² fabricado pela empresa Dupont				
Ensaio	Resultado	Unidade	Método	Data do Ensaio	
Solidez da cor à lavagem (ac)	Alteração = 4-5 Transferência Viscose = 4 Acrílico = 5 Poliéster = 5 Poliamida = 3-4 Algodão = 4 Acetato = 4 Descritivo a seguir	---	ABNT NBR ISO 105-C06:2010	18/08/20 - 20/08/20	

Informações do ensaio - ABNT NBR ISO 105-C06	
Tipo de tecido-testemunha utilizado:	Multifibra TV
Condição / número de ensaio:	C1M
Utilizadas esferas de aço?	Sim
Detergente utilizado:	Detergente de referência padrão WOB AATCC 1993
Condições ambientais durante o ensaio:	20 °C ± 2 °C / 65 % UR ± 4 % UR

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2020.

Alessandra Maciel dos
Santos
Signatário Autorizado

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos

*** Fim do Relatório ***

O resultado apresentado neste relatório refere-se exclusivamente ao item enviado / entregue, conforme recebido.
Este relatório só deve ser reproduzido completo. Reprodução de partes e a sua utilização para fins promocionais, requer aprovação escrita do Laboratório.
As atividades de laboratório foram realizadas nas instalações permanentes do laboratório.
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Rua Dr. Manoel Cotrim, 195, Riachuelo, Rio de Janeiro / RJ CEP: 20961-040
Tel.: (21) 2582-1077 | Email: metrologia@cetiqt.senai.br