

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 3309 / 18

Coordenação de Serviços Laboratoriais
Laboratório de Ensaios Químicos, Físicos e de Composição

Pág. 1 de 1

Empresa: DU PONT DO BRASIL
Endereço: ALAMEDA ITAPECURU, 506 - BARUERI, SP
Amostra: DUPONT PROTERA 6.5 OZ/YD² 9220 g/m²) MEDIUM BLUE

Data de Entrada: 16/08/2018

Data de emissão: 17/08/2018

Ensaio	Unidade	Norma	Urdume	Trama
Resistência ao rasgo - Método Tongue	N	ISO 13937-2:2000	44,16	44,19

Observações 1. A descrição da amostra foi informada pelo cliente.

Signatário autorizado
SENAI CETIQT

Notas:

Condições ambientais durante o ensaio: 20°C ± 2°C / 65% UR ± 4% UR
O resultado apresentado neste relatório refere-se somente a amostra enviada / entregue pelo interessado.

A autenticidade deste documento deve ser verificada pela assinatura certificada constante no arquivo formato PDF.