

RELATÓRIO DE ENSAIO

Sequencial: 549-20

Página 1 de 1

Empresa: VECTRA WORK
Contato: Ana Luiza **e-mail:** ana.sergio@vectrawork.com.br
Endereço: Rua Baturite, 280 - Planalto Horizonte - CEP: 62884-000 - Horizonte - CE
Recebimento: 04/08/2020 **Início:** 10/08/2020 **Término:** 13/08/2020

Item de ensaio: TECIDO PROTERA,
65% MODACRÍLICA, 33% ARAMIDA, 2% FIBRA DE CARBONO

Local de realização dos ensaios: ETV - Laboratório de Ensaios Têxteis e do Vestuário.

Resultados:

Ensaio	Metodologia	Variável	Resultado
Abrasão Diafragma Inflado	ASTM-D-3886/99 (2015)	Avaliação Nº de ciclos	Não houve rompimento 600


Condições de ensaio de abrasão:

- Carga sobre o corpo de prova: 1 libra
- Tipo de abrasivo: No. 0 emery polishing paper trocada a cada 300 ciclos
- Tipo de abrasão: multidirecional
- Pressão de 4 PSI
- Opção 1: Avaliação efetuada ao rompimento de fios ao centro do corpo de prova
- Número de corpos de prova por amostra: 5

São Paulo, 18 de agosto de 2020.

**Aline da Silva Santos**

Técnico responsável

**Marcelo Luiz Pereira**

Signatário autorizado

Notas:

A amostragem e as informações referentes a identificação do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente. Os resultados contidos neste relatório aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60 (sessenta) dias, período no qual poderá ser solicitado sua retirada. Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra.